



## ملات ها و پلاسترهای ترمیمی پایه سیمانی

### ملات ترمیمی نفوذگر آب بند کننده: ASOCRET-IM



این ملات پایه سیمانی دارای خاصیت خود ترمیم کنندگی برای ترمیم ترکها، نقاط کرمو و خرابیهای بتن که قرار است بر روی آن AQUAFIN-IC اعمال شود، به کار گرفته می شود. از جمله خواص این محصول نفوذناپذیری در برابر آب، مقاوم در برابر فشار هیدرو استاتیک آب، قابل اعمال تا ضخامت ۳ الی ۱۲ میلی متر در یک لایه و با قابلیت عبور بخار آب می باشد. این محصول را نباید به صورت افزودنی بتن به کار برد.

#### ➤ محدوده کاربرد:

#### ➤ تصویر اجرایی:



۱-۸

- ۱- ترمیم ترک های حاصل از جمع شدگی
- ۲- پر کردن سوراخ های باقی مانده از عملیات تزریق
- ۳- تسطیح سطوح و به حداقل رساندن مصرف AQUAFIN-IC
- ۴- ماهیچه کشی اتصالات و درزها جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع ضعف در سیستم آب بندی
- ۵- پر کردن منافذ حاصل از قالب گیری و کاور بولتها

#### ➤ اطلاعات فنی:

سیمانی	پایه
خاکستری	رنگ
$1,3 \text{ kg/dm}^3$	دانسیته ملات
ASOCRET-IM ۲۵ Kg + ۴ lit آب	نسبت افتلاط
حدود ۳۰ دقیقه در دمای $23^\circ \text{C}$	زمان ماندگاری پس از افتلاط
+۵ تا +۳۰ درجه سانتیگراد	دمای اعمال
پس از ۲۸ روز، $35 \text{ N/mm}^2$	استحکام
پاکت ۲۵ کیلوگرمی	بسته بندی
۱۲ ماه	انبارش