



## پوشش‌های خفوط لوله

## نوار تقویت کننده خارجی: Outer Wrap



Outer Wrap شامل یک لایه از الیاف شیشه بافت نشده است که به طور یکنواخت با مواد قیری سازگار با انامول کولتاری یا انامول نفتی آغشته شده است. اوتررپ از جنس اینرپ اشاع شده با انامول نفتی یا کواتاری بوده و دارای سطح صاف و یکنواخت و بدون عیب ظاهری می‌باشد. برای جلوگیری از چسبیدن لایه‌های نوار به یکدیگر، از پور نرم معدنی مناسب استفاده می‌شود و پودرهای نچسبیده توسط برس یا وسیله مناسب دیگری تمیز می‌شود. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این نوار می‌توان به مقاومت مکانیکی کافی جهت اعمال با ماشین‌های مختلف بدون پدید آمدن شکست، مقاومت در برابر اسیدها و نمکها، مقاومت در برابر اوزون، UV و شرایط جوی مختلف، حفظ انعطاف‌پذیری در سرما و ثبات ابعادی در دمای بالا اشاره کرد.

## » محدوده کاربرد:

## » تصویر اجرایی:

۱- عایقکاری لوله‌های آب، فاضلاب، نفت و گاز

۲- عایقکاری مخازن



۱۳-۱۹

## » اطلاعات فنی:

مشکی	(نگ)
۴۷ - ۵۰ gr/m <sup>2</sup>	وزن
۰/۷ mm	ضخامت
۶۱۳۰ N/m : طولی:	مقاومت گششی
۴۷۳۰ N/m : عرضی:	
۱/۵ N : طولی:	مقاومت پارگی
۲ N : عرضی:	
۰/۵۶ : ۱/۹۳ mm/H <sub>2</sub> O	تخلخل
۱۰ cm × ۱۲۵ m	ابعاد
۲۲/۵ cm × ۱۲۵ m	
۲۴ ماه	انبساط