



## رنگ های صنعتی

## پرایمر بتن اپوکسی: PFEP 2168

محصولی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید، فاقد رنگدانه و به صورت لاک است. این محصول به دلیل داشتن گرانیوی بسیار پایین و قدرت نفوذ عالی می تواند تا عمق بسیار زیادی به درون بتن نفوذ کند. همچنین پرایمر فوق دارای چسبندگی بسیار بالایی به سطح بتن و لایه های بعدی دارد و در برابر نفوذ رطوبت و مواد شیمیایی، ضربه و سایش بسیار مقاوم بوده، اتصالات مکانیکی را بهبود می بخشد و از خروج مواد سست موجود در بتن جلوگیری کرده و خلل و فرج موجود در آن را سیل می نماید. در نتیجه میزان مصرف کفپوش نهایی را تا میزان زیادی کاهش می دهد.

## تصویر اجرایی:



۱۴-۹

## محدوده کاربرد:

- ۱- به عنوان پرایمر سطوح سیمانی کهنه و تازه، سطوح بتنی و سطوح گچی
- ۲- به عنوان پرایمر در سیستم کفپوش اپوکسی PFEP-2250، کفپوش پلی یورتان و پلی یوریا

## اطلاعات فنی:

شفاف	فام
براق	براقیت
$0,98 \text{ gr/cm}^3$	دانسیته
۲ جزئی	تعداد اجزا
T 950	ملال (رقیق کننده)
A:B = ۹ : ۵	نسبت افتلاط وزنی
A : B = ۱,۷ : ۱	نسبت افتلاط حجمی
در ۵° ، ۴,۵ ساعت	زمان مجاز مصرف پس از افتلاط
در ۲۵° ، ۲,۵ ساعت	
در ۳۰° ، ۲ ساعت	
۸ ساعت	زمان فشک شدن عمقی
۱۰۰-۳۰۰ میکرون	ضخامت پیشنهادهی فیلم
جزء A : ۹ کیلو گرمی	بسته بندی
جزء B : ۵ کیلو گرمی	
۱۲ ماه	انبارش