




مضامع کاشی کاری

گروت و ملات بندکشی منعطف آنتی باکتریال: DEKOGROUT



این ملات بندکشی، پایه سیمانی است و از مهم ترین ویژگی های آن مقاومت مکانیکی و سایشی بالا، بر خرداری از خواص آنتی باکتریال، دافع آب، مقاوم در برابر سیکل های یخ و ذوب، فاقد مواد مضر و گرد سیلیس، مورد استفاده برای سطوح داخلی و خارجی و مغروق در آب، اصلاح شده با مواد پلیمری و مناسب سطوح گرمایش دیواری و کف می باشد. بندکشی باید بعد از خشک شدن کامل ملات نصب کاشی انجام شود و چنان چه از چسب پایه سیمانی استفاده شده باشد، بندکشی بعد از ۲ الی ۷۲ ساعت اجرا گردد. در صورت اجرای کاشی های جاذب بر سطح کاملاً خشک و خصوصاً در دمای بالا، مرطوب نمودن درزها توصیه می شود.

➤ ممدوده کاربرد:

➤ تصویر اجرایی:

- ۱- درزگیری و اصلاح سنگ نماهای سفالین، موزاییک های شیشه ای و آجری، سنگ های طبیعی
- ۲- بندکشی کف های سرامیکی در مصارف داخلی و خارجی
- ۳- به عنوان گروت و ملات بندکشی در حمام، تراس، بالکن، پیشخوان، نما، استخر و سیستم های دارای گرمایش کفی و دیواری
- ۴- مناسب درزهای ۱۲ - ۲ میلی متر

➤ اطلاعات فنی:

پایه	سیمان، ذرات معدنی و افزودنی
رنگ	سفید
دانسیته	1.4 gr / cm^3
نسبت افتلاط وزنی	۱۰۰ kg پودر به ۲۱ kg آب
زمان ماندگاری پس از افتلاط	حدود ۳۰ دقیقه
دمای اعمال	5°C تا 30°C
قابلیت تردد	پس از ۳ روز
بسته بندی	۲۰ کیلوگرمی
انبارش	۱۸ ماه

