



رنگ های صنعتی

پرایمر بتن اپوکسی پلی آمین: PFEP-2020

این پرایمر بر پایه رزین اپوکسی پلی آمین بوده و به صورت لاک است و با داشتن گرانیروی پایین قدرت نفوذ بسیار بالایی دارد و تا عمق بسیار زیادی می تواند به درون بتن نفوذ کند. همچنین این پرایمر چسبندگی بسیار بالایی به سطح بتن، سطوح فلزی و لایه های بعدی دارد و در برابر نفوذ رطوبت و مواد شیمیایی بسیار مقاوم می باشد. از دیگر خواص این پرایمر، بهبود اتصالات مکانیکی کفپوش بتن و ایجاد سیستم مقاوم در برابر سایش، مواد شیمیایی و ضربه به همراه روکش اپوکسی است.

➤ تصویر اجرایی:



۴-۲۰

➤ ممدوده کاربرد:

به عنوان پرایمر روی سطح سیمانی کهنه و تازه، سطوح بتنی، سنگی و سطوح فلزی قبل از اعمال لایه بعدی

➤ اطلاعات فنی:

پایه	رزین اپوکسی پلی آمین
فام	شفاف
براقیت	براق
دانسیته	$1 \pm 0.05 \text{ gr/cm}^3$
تعداد اجزا	۲ جزئی
ملال رقیق کننده	T- 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۳ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	در ۵۰ °C، ۴.۵ ساعت
	در ۲۵ °C، ۲ ساعت
	در ۱۵ °C، ۱.۵ ساعت
زمان فشک شدن عمقی	۸ ساعت
ضفامت پیشنهادی فیلم	۱۰۰-۲۰۰ میکرون
بسته بندی	جزء A : ۱۵ کیلو گرمی
	جزء B : ۵ کیلو گرمی
انبارش	۱۲ ماه