



## (نگ) های صنعتی

## پوشش آستری پلی یوریا مخصوص سطوح فلزی: PFEP 2039

این آستری بر پایه رزین اپوکسی پلی آمید بوده و مقاومت شیمیایی و حرارتی خوبی دارد. این محصول به عنوان آستری جهت افزایش طول عمر و افزایش مقاومت سیستم در برابر خوردگی و نیز بهبود خواص چسبندگی بر روی سطوح فلزی قابل کاربرد می‌باشد. این پوشش سازگاری بسیار بالایی با پوشش‌های اپوکسی داشته و چسبندگی بسیار بالایی به آن‌ها دارد. پس از خشک شدن کامل هیچ گونه مواد سمی از خود بروز نداده و در برابر نفوذ عوامل مختلف مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهد.

## ► تصویر اجرایی:

## ► محدوده کاربرد:

۱- آستری مناسب جهت سیستم‌های پوششی سطوح خارجی و

داخلی فلزی در زیر پوشش پلی یوریا

۲- محافظت سطوح در معرض آب آشامیدنی



۶-۴۰

## ► اطلاعات فنی:

فام	رنگ‌های متنوع
براقیت	نیمه براق
دانسیتی	$1.48 \text{ gr/cm}^3$
تعداد ابزار	۲ جزئی
مال (قیق) کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	$A:B = 4 : 16.6$
نسبت افتلاط حجمی	$A : B = 2.27 : 1$
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۲ ساعت
زمان خشک شدن عمقی	۸ ساعت
ضخامت پیشنهادی فیلم	۱۰۰-۱۲۵ میکرون
بسنی بندی	جزء A : ۱۶.۶ کیلوگرمی
	جزء B : ۴ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه