



(نگ های صنعتی)

پرایمر بتن اپوکسی: PFEP 2168

محصولی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید، فاقد رنگدانه و به صورت لاک است. این محصول به دلیل داشتن گرانروی بسیار پایین و قدرت نفوذ عالی می‌تواند تا عمق بسیار زیادی به درون بتن نفوذ کند. هم‌چنین پرایمر فوق دارای چسبندگی بسیار بالایی به سطح بتن و لایه‌های بعدی دارد و در برابر نفوذ رطوبت و مواد شیمیایی، ضربه و سایش بسیار مقاوم بوده، اتصالات مکانیکی را بهبود می‌بخشد و از خروج مواد سست موجود در بتن جلوگیری کرده و خلل و فرج موجود در آن را سیل می‌نماید. در نتیجه میزان مصرف کفپوش نهایی را تا میزان زیادی کاهش می‌دهد.

► تصویر اجرایی:



► محدوده کاربرد:

- ۱- به عنوان پرایمر سطوح سیمانی کهنه و تازه، سطوح بتنی و سطوح گچی
- ۲- به عنوان پرایمر در سیستم کفپوش اپوکسی PFEP-2250 ، کفپوش پلی یورتان و پلی یوریا

► اطلاعات فنی:

شفاف	فام
براق	براقیت
۰.۹۸ gr/cm ³	دانسیته
۲ جزئی	تعداد اجزا
T 950	محلال (قیق کننده)
A:B = ۹ : ۵	نسبت افتلاط وزنی
A : B = ۱.۷ : ۱	نسبت افتلاط حجمی
در ۴۵° ، ۵° ساعت	زمان مجاز مصرف پس از افتلاط
در ۲۵° ۲.۵ ساعت	
در ۳۰° ۲ ساعت	
۸ ساعت	زمان خشک شدن عمقی
۱۰۰-۳۰۰ میکرون	ضفایمت پیشنهادی فیلم
جزء A : ۹ کیلوگرمی	بسته بندی
جزء B : ۵ کیلوگرمی	
۱۲ ماه	انبارش