



پوشش های فصوص لوله



نوار تقویت کننده فاربی: Outer Wrap

Outer Wrap شامل یک لایه از الیاف شیشه بافته نشده است که به طور یکنواخت با مواد قیری سازگار با انامول کولتاری یا انامول نفتی آغشته شده است. اوترپ از جنس اینرپ اشباع شده با انامول نفتی یا کواتاری بوده و دارای سطح صاف و یکنواخت و بدون عیب ظاهری می باشد. برای جلوگیری از چسبیدن لایه های نوار به یکدیگر، از پور نرم معدنی مناسب استفاده می شود و پودرهای نجسبیده توسط برس یا وسیله مناسب دیگری تمیز می شود. از جمله مهم ترین ویژگی های این نوار می توان به مقاومت مکانیکی کافی جهت اعمال با ماشین های مختلف بدون پدید آمدن شکست، مقاومت در برابر اسیدها و نمک ها، مقاومت در برابر اوزون، UV و شرایط جوی مختلف، حفظ انعطاف پذیری در سرما و ثبات ابعادی در دمای بالا اشاره کرد.

➤ ممدوده کاربرد:

➤ تصویر اجرایی:

- ۱- عایقکاری لوله های آب، فاضلاب، نفت و گاز
- ۲- عایقکاری مخازن

➤ اطلاعات فنی:

رنگ	مشکی
وزن	$47 - 50 \text{ gr/m}^2$
ضخامت	0.7 mm
مقاومت کششی	طولی: 6130 N/m
	عرضی: 4730 N/m
مقاومت پارگی	طولی: $1/5 \text{ N}$
	عرضی: 2 N
تخلخل	$1/93 \text{ mm/H}_2\text{O} : 0/56$
ابعاد	$10 \text{ cm} \times 125 \text{ m}$
	$22/5 \text{ cm} \times 125 \text{ m}$
انبارش	۲۴ ماه



۱۷-۱۳