



مواد آب بندی پایه رزینی



رزین اپوکسی تزریقی ۲ جزئی: ASODUR-IH

این رزین اپوکسی شفاف عاری از حلال می باشد. در برابر مواد قلیایی، اسیدهای رقیق، محلول های نمکی، مواد معدنی و سوختی مقاوم می باشد. هم چنین در برابر سیکل های یخ بندان از مقاومت بالایی برخوردار است.

➤ ممدوده کاربرد:

به عنوان چسب قوی به منظور پر کردن شکافها، ترکها، درزهای بتن و اجزای بتنی کاربرد دارد.

➤ تصویر اجرایی:



۱۴-۲

➤ اطلاعات فنی:

رزین اپوکسی ۲ جزئی	پایه
۱ : ۲ (وزنی A : B)	نسبت افتلاط مجمی
تقریبا ۱,۰۶ gr/cm ³	دانسیته
۱,۵٪ وزنی	جذب آب
۳,۸٪ وزنی	جمع شدگی مجمی
+۶ تا ۴۰ درجه سانتیگراد	دمای اعمال
۱۲ الی ۶۰ دقیقه	ماندگاری پس از افتلاط
۱۶ الی ۲۴ ساعت در ۲۳ درجه سانتیگراد	قابلیت بهره برداری پس از اجرا
+۸ درجه سانتیگراد	مداقل دمای گیرش
۱ و ۳ کیلوگرمی	بسته بندی
۱۸ ماه	انبارش