



(نگ) های صنعتی

(نگ) کولتار اپوکسی پلی آمید: PFEP-2125



پوششی بر پایه ترکیبات نفتی (کولتار اصلاح شده) که برای پوشش سطوح فولادی و سیمانی در محیط‌های دریایی و زیر خاک مورد مصرف قرار می‌گیرد. این محصول مقاومت خوبی نسبت به آب و آب دریا دارد اما استفاده از آن در مجاورت اسیدها، قلیاهای، حلال‌های آروماتیک، حلال‌های اکسیژن‌دار و دمای بالای ۸۰° توصیه نمی‌شود. این پوشش به دلیل داشتن کولتار اصلاح شده در برابر حملات میکروبی و باکتری‌ها بسیار مقاوم است.

► تصویر اجرایی:



۱۲-۹

► محدوده کاربرد:

پوشش مناسب جهت محافظت سازه‌های فلزی در محیط‌های دریایی و میدان‌های نفتی نظیر کف و بدن کشتی‌ها، اسکله‌ها، خطوط لوله، مخازن آب غیر شرب، برج‌های خنک کننده، دریچه‌های سد

► اطلاعات فنی:

فام	مشکی - قهوه‌ای
برآقیت	مات
دانسیتی	۱,۲۸ gr/cm ³
تعداد اجزا	۲ جزئی
محلل (اقیق کننده	T 950
نسبت افتلاط وزنی	A:B = ۳ : ۱
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۳ ساعت
زمان خشک شدن عمقی	۱۶ ساعت
ضفایمت پیشنهادی فیلم	۱۰۰-۱۲۰ میکرون
بسته بندی	جزء A : ۱۲ کیلوگرمی
	جزء B : ۴ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه