



ماستیک ها و درزگیرها

ماستیک درزگیر بیتومن رابر سرد اجرا: Poly Seal-CM 250



پلی سیل CM-250 ویسکوالاستیک خمیری شکل و جامد است. سطوح تحت اعمال باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبنده باشد. پیشنهاد می شود کلیه سطوح جهت درزگیری با پرایمر پوشانده شده و بعد از ۵ ساعت ماستیک اعمال گردد و در هوای سرد، ماستیک در حمام آب گرم با حرارت غیر مستقیم گرم شود. دارای قابلیت چسبندگی به سطوح سیمانی، بتنی و فلزی و مقاوم در برابر فشار آب است.

➤ تصویر اجرایی:

➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- قابل استفاده در درزهای عمودی و افقی
- ۲- آب بندی درزها در شرایط غوطه وری دائم و شیروانی
- ۳- سازه های آبی، تونل ها، راه آب ها، کانال های آبی و زیرزمین ها

➤ اطلاعات فنی:

پایه	بیتومن رابر
رنگ	مشکی
حالت فیزیکی	جامد
دانسیته	۱,۴ kg/lit
جریان پذیری	۸۰ °C
دمای اعمال	۶۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد
قابلیت کشسان	تا ۱۵ درصد عرض درز
بسته بندی	حلب ۱۹ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه



۵-۷