



## پوشش های فطوط لوله

## پرایمر پلی گام سریع فشک: Primer – Type B

محللول یکنواختی که جهت افزایش چسبندگی در پوشش های محافظتی بعدی به کار می رود. این پرایمر (سریع خشک شونده) بر پایه لاستیک کلرینه و مواد افزودنی و حلال می باشد و در صورت نیاز به آن مواد رنگی افزوده می شود. از جمله مهم ترین ویژگی های این محصول می توان به مقاومت در برابر عوامل خوردنده فلز و بتن، مقاومت در برابر حملات میکرو ارگانیزمی، حفاظت از انواع خوردگی، ایجاد چسبندگی عالی بین انامول و فلز یا بتن و غیر سمی و فاقد آلودگی اشاره کرد.

## ➤ تصویر اجرایی:



۱۵-۱۹

## ➤ محدوده کاربرد:

- ۱- قبل از هر پوشش نهایی برای همگون کردن و ایجاد چسبندگی بالا بین لایه زیرین و لایه فوقانی استفاده می شود.
- ۲- پرایمرهای خطوط لوله تنها پرایمرهایی هستند که برای استفاده با انامول پلی گام پیشنهاد می شوند.

## ➤ اطلاعات فنی:

رنگ	مشکی
دانسپته	$1 \pm 0.30 \text{ gr/cm}^3$
ویسکوزیته در $23^\circ \text{C}$	۱۸ - ۲۰ sec
درصد جامد مجمی	۲۰٪
پوشش تئوری (ضخامت ۳۰ - ۲۰ میکرون)	$12 \text{ m}^2/\text{lit}$
نقطه اشتعال	$23^\circ \text{C}$
زمان فشک شدن کامل	یک ساعت
بسته بندی	بشکه های ۲۲۰ لیتری
انبارش	۱۲ ماه