



مواد آب بندی پایه رزینی



رزین اپوکسی تزریقی ۲ جزئی: ASODUR-IH

این رزین اپوکسی شفاف عاری از حلال می‌باشد. در برابر مواد قلیایی، اسیدهای رقیق، محلول‌های نمکی، مواد معدنی و سوختی مقاوم می‌باشد. هم چنین در برابر سیکل‌های یخ بندان از مقاومت بالایی برخوردار است.

➤ ممدوده کاربرد:

به عنوان چسب قوی به منظور پر کردن شکافها، ترکها، درزهای بتن و اجزای بتنی کاربرد دارد.

➤ تصویر اجرایی:



۱۴-۲

➤ اطلاعات فنی:

رزین اپوکسی ۲ جزئی	پایه
۱ : ۲ (وزنی A : B)	نسبت اختلاط مجمی
تقریباً ۱.۰۶ gr/cm ³	دانسیته
۱.۵٪ وزنی	جذب آب
۳.۸٪ وزنی	جمع شدگی مجمی
+۶ تا ۴۰ درجه سانتیگراد	دمای اعمال
۱۲ الی ۶۰ دقیقه	ماندگاری پس از اختلاط
۱۶ الی ۲۴ ساعت در ۲۳ درجه سانتیگراد	قابلیت بهره برداری پس از اجرا
+۸ درجه سانتیگراد	مداقل دمای گیرش
۱ و ۳ کیلوگرمی	بسته بندی
۱۸ ماه	انبارش