



ملات ها و پلاسترهای ترمیمی پایه سیمانی

ملات ترمیمی سریع سفت شونده: ASOCRET-RS



ملات ترمیمی مناسب جهت کاربرد در سطوح خارجی و داخلی با خاصیت جمع‌شدگی (Shrinkage) بسیار کم است. این ملات انعطاف‌پذیر، خمیری و بادوام از خواص فرآیندی خوبی برخوردار بوده و در یک لایه از ۶ الی ۵۰ میلی‌متر قابل اعمال است. در دماهای بالا زمان سخت شدن مواد کاهش و در دماهای پایین زمان سخت شدن مواد افزایش می‌یابد.

➤ ممدوده کاربرد:

به طور کلی جهت اعمال بر سطوح بتنی افقی به ویژه در محیط‌های صنعتی و سطوح در معرض تنش‌های زیاد و سنگین از جمله کف‌های صنعتی، پارکینگ‌ها، فرودگاه‌ها، رمپ‌ها و سایر سطوح مشابه می‌باشد.

➤ تصویر اجرایی:



۲-۸

➤ اطلاعات فنی:

سیمانی	پایه
خاکستری	رنگ
1.6 kg/dm^3	دانسیته ملات
20 Kg ASOCRET-RS + 2.7 lit آب	نسبت افتلاط
حدود ۱۵ الی ۳۰ دقیقه در دمای 20°C	زمان ماندگاری پس از افتلاط
۵+ تا ۲۵+ درجه سانتیگراد	دمای اعمال
پس از یک ساعت، 6 N/mm^2	مقاومت فشاری
پس از ۳ ساعت، 35 N/mm^2	
پس از ۲۴ ساعت، 40 N/mm^2	
پس از ۷ روز، 60 N/mm^2	
پس از ۲۸ روز، 65 N/mm^2	
سطل ۲۰ کیلوگرمی	بسته بندی
۶ ماه	انبارش