



## پوشش های خطوط لوله

### پرایمر پلی گام دیر فشک: Primer – Type A

محلول یکنواختی از قیر، پلیمر و حلال است که جهت افزایش چسبندگی در پوشش‌های محافظتی بعدی به کار می‌رود. پرایمر نوع A بر پایه قیر اصلاح شده و افزودنی‌های خاص بوده و پس از خشک شدن پیوند موثری بین فلز و پوشش اصلی ایجاد می‌نماید. از مهم‌ترین خواص این پرایمر می‌توان به مقاومت در برابر عوامل خوردنده فلز و بتن، مقاومت در برابر حملات میکروارگانیسمی، حفاظت از انواع خوردگی، ایجاد چسبندگی عالی بین انامول و فلز یا بتن و غیر سمی بودن و فاقد آلودگی اشاره کرد.

### ➤ تصویر اجرایی:



۱۶-۱۷

### ➤ ممدوده کاربرد:

- ۱- قبل از هر پوشش نهایی برای همگون کردن و ایجاد چسبندگی بالا بین لایه زیرین و لایه فوقانی استفاده می‌شود.
- ۲- پرایمرهای خطوط لوله تنها پرایمرهایی هستند که برای استفاده با انامول پلی گام پیشنهاد می‌شوند.

### ➤ اطلاعات فنی:

مشکی	رنگ
۶۰ sec	ویسکوزیته در ۲۳ °C
۲۷ °C	نقطه اشتعال
۱۲ ساعت	زمان فشک شدن کامل
بشکه های ۲۲۰ لیتری	بسته بندی
۱۲ ماه	انبارش