



## نگ های صنعتی



## پتوнаه اپوکسی: PFEP-2235

پتوнаه اپوکسی (ماستیک) عموماً به منظور پر نمودن درزها، حفره ها، شکاف ها و تسطیح سطوح ناهموار به مصرف می رسد. این بتوнаه سازگاری بسیار بالایی با سیستم های اپوکسی داشته و پس از خشک شدن به عنوان قسمتی از سیستم یکپارچه پوشش در می آید. این بتوнаه جهت تسطیح سطوح افقی و عمودی سازه های بتی بسیار مناسب بوده و گرانروی بالای این پوشش، اعمال آن به عنوان بتوнаه را بسیار پر کاربرد کرده است.

## تصویر اجرایی:



۱۵-۴۰

## محدوده کاربرد:

- ۱- سطوح بتی، موزاییکی، آجری، سنگ های طبیعی
- ۲- سرویس های حمام و آشپزخانه، استخرها
- ۳- کفپوش کارخانه ها
- ۴- به عنوان لایه میانی در کفپوش های اپوکسی، پلی یورتان و پلی یوریا
- ۵- سطوح عمودی و سقف های سازه های بتی

## اطلاعات فنی:

فام	طوسی روشن
برآقت	مات
دانسیته	$1.76 \text{ gr/cm}^3$
تعداد اجرا	۲ جزئی
حلال (قیق گندله	T 950
نسبت افتلاط وزنی	$A:B = 6.5 : 1$
نسبت افتلاط حجمی	$A:B = 3.15 : 1$
زمان مجاز مصرف پس از افتلاط	۴۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی	۳ ساعت
ضفایمت پیشنهادی فیلم	۵۰۰ میکرون به بالا
بسته بندی	جزء A : ۶.۵۸ کیلوگرمی
	جزء B : ۱ کیلوگرمی
انبارش	۱۲ ماه